

بررسی پدیده جذب صوت پارچه های تار-پودی بافته شده از نخهای فیلامنت پلی استر

جواد میرزائی، محمد ذره بینی، سحر کلانی و محسن شنبه*

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

امروزه یکی از مهمترین آلودگی های موجود در محیط زیست، آلودگی صوتی است. این موضوع سبب شده که توجه به پدیده ی آکوستیک و جذب صوت هر روز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه در کارخانجات و صنایع اتومبیل سازی، در بدنه ی هویماها، سالن های کنفرانس و... تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. در کمک به پدیده جذب صوت، منسوجات بی بافت سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند. گروه دیگری از منسوجات که تاکنون تحقیقات زیادی بر روی آنها انجام نشده، منسوجات تار-پودی هستند. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا جذب صوت پارچه های تار-پودی بافته شده از نخهای پلی استر فیلامنت که عمدتاً به عنوان پرده استفاده می شوند، مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور نمونه های پارچه های متفاوت از نظر طرح بافت و تراکم تولید شده و جذب صوت آنها در دو حالت یک لایه و دولایه اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر طرح بافت بر روی میزان جذب صوت بود. همچنین تاثیر متقابل تراکم و دولاکردن پارچه های تار-پودی بر میزان جذب صوت مشخص شد.

واژه های کلیدی: آلودگی صوتی - پدیده ی آکوستیک- جذب صوت - پارچه های تار-پودی، نخهای فیلامنت پلی استر

مقدمه

در سال های اخیر موضوع آلودگی صوتی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. آلودگی صوتی تاثیرات نامطلوبی بر سلامت افراد دارد و باعث بروز مشکلاتی از جمله تنش های روحی، اختلالات گفتاری و از همه مهمتر کاهش شنوایی و در مراحل شدیدتر ناشنوایی دائمی می گردد. به موادی که با تبدیل انرژی امواج صوتی به گرما باعث کاهش شدت صوت می شوند مواد جاذب صوت گفته می شود که به سه دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند.

جاذب های غشایی موادی مانند کف های چوبی، جاذب های رزونانسی مانند جداره های آجری و جذب کننده های متخلخل که در فرم منسوج مانند پرده ها، فرش ها، مبلمان، آهک های متخلخل (رنگ نشده و ...) وجود دارند. این مواد دارای تخلخل های پیوسته به هم هستند که سبب می شوند انرژی آکوستیکی به گرما تبدیل شود [۱].


محققین با مطالعه رفتار آکوستیکی پارچه ها به این نتیجه رسیده اند که ضخامت و اندازه منافذ پارچه ها بر ضریب جذب صوت پارچه تاثیر گذار است [۲]. پارچه های بافته شده از الیاف میکرو در مقایسه با پارچه های بافته شده از الیاف معمولی دارای میزان ضریب جذب صوت بیشتری هستند [۳]. مقایسه تاثیر ضخامت، ساختار و وزن پارچه های رومبلی بر ویژگی های آکوستیکی، نشان داد که ضخامت پارچه عامل مهمی در جذب صوت پارچه-می باشد [۴]. بدین منظور در تحقیق پیش رو اثر طرح بافت و تراکم بر میزان

جذب صوت پارچه های تار-پودی پلی استر فیلامنت با استفاده از لوله امپدانس تک میکروفون مورد بررسی قرار گرفته است.

آزمایشات

در این تحقیق از ماشین بافندگی پروجکتایل مدل P7300 باعرض ۳۳۰ سانتیمتر و سرعت ۳۲۰rpm برای تولید نمونه ها استفاده شد. جنس نخ های تار و پود پلی استر فیلامنت ۱۵۰/۳۴f دنیر بود. به منظور اندازه گیری ضخامت از دستگاه ضخامت سنج شرلی استفاده شد.


در این تحقیق از ۱۷ نمونه مختلف بافته شده با چهار طرح مختلف ارایه شده در شکل ۱ استفاده شد. این چهار طرح، تافته (کد P)، سرژه شبیدار ۲/۳ (کد T)، ریپس ۲/۲ (کد R) و ساتن ۵ (کد S) بودند. تراکم تار نمونه ها ۵۸ در سانتیمتر بود. تراکم پودی در طرح های تافته، سرژه شبیدار و ریپس در چهار سطح ۲۰-۲۳-۲۶-۲۹ در سانتیمتر و طرح ساتن در ۵ سطح ۲۰-۲۳-۲۶-۲۹ و ۳۲ در سانتیمتر تغییر داده شد. همچنین تاثیر فرایند لایی گذاری بر روی میزان جذب صوت پارچه های تار-پودی در دو حالت یک لایه و دولایه مورد بررسی قرار گرفت.



شکل ۱- طرح بافت نمونه ها


روش آزمایش جذب صوت

از هر نوع پارچه ۲ نمونه به تصادف از قسمت های مختلف پارچه انتخاب و بر انتهای یک کیف آلومینیومی که انتهای دیگرش به لوله ی امپدانس متصل است، نصب شد. در پشت پارچه نیز یک صفحه ی آلومینیومی به عنوان جسم صلب قرار گرفته و ضریب جذب در فرکانس های مختلف اندازه گیری شد. سپس معدل ضریب جذب های بدست آمده اندازه گیری شده و به نام NAC (Noise Absorption Coefficient) ثبت شد. لوله ی امپدانس مورد استفاده در آزمایش مطابق شکل ۲ می باشد.




شکل ۲- لوله امپدانس تک میکروفون آزمایشگاهی مورد استفاده

طبق استاندارد، برای محاسبه ی ضریب جذب صوت، ضریب جذب برای فرکانس های ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز محاسبه می شود. اما به علت اینکه ضخامت پارچه های پرده ای کم است، عملاً محاسبه ی ضریب جذب در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز غیر ممکن است، بنابراین از آن صرف نظر شد. جهت محاسبه میزان صدای جذب شده از رابطه ۱ استفاده شد.



شکل ۵- ضریب جذب صوت نمونه های با طرح سرزده شیب دار در تراکم های مختلف (یک: لا: نمودار آبی و دو: لا: نمودار قرمز)



شکل ۶- ضریب جذب صوت نمونه های با طرح ریپس در تراکم های مختلف (یک: لا: نمودار آبی و دو: لا: نمودار قرمز)

نتیجه گیری نهایی

تاثیر طرح بافت بر میزان جذب صوت پارچه ها نشان داد که طرح های سرزده شیب دار، تافته، ساتن و ریپس به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین جذب صوت می باشند.

دولاکردن پارچه ها نشان داد که در تراکم های پایین، اثر دولاکردن بیشتر از تراکم است و میزان ضریب جذب صوت نمونه های دو لای بیشتر از یک لای است، اما با افزایش تراکم، اثر آن کمتر شده و ضریب جذب صوت در نمونه های یک لای تراکم بالاتر بیشتر یا برابر با نمونه های دو لای می باشد.

مراجع


1. X. Sagartzazu, L. Hervella, J. M. Pagalday, "Review in Sound Absorbing Materials",
2. S. Sengupta, "Sound Reduction by needle-punched nonwoven fabrics", Indian Journal of fabric and textile research. 35, 237-242 (2010).
3. Y. Na, J. Lancaster, J. Casali, G. Cho, "Sound Absorption Coefficients of Micro-fiber Fabrics by Reverberation Room Method", Textile Research Journal . 77, 330-305 (2007).
4. K. Zafirova, R. Uzunovich, " Some Investigations of Sound Absorption Properties of Upholstery Textile Materials, 46(1&2), 19-22 (1998).
5. T. DIAS, R. MONARAGALA, P. NEEDHAM, and E. LAY, "Analysis of sound absorption of tuch spacer fabrics to reduce automotive noise", Journal of Measurement Science & Technology, 18, 1-10 (2007).

$$\alpha = \frac{4S}{(1+S)^2} \quad (1)$$


که S را نسبت موج ایستا گویند و برابر است با P_{max}/P_{min} مقادیر P_{max} و P_{min} به ترتیب عدد مربوط به بیشینه و کمینه موجی است که بر روی اسیلوسکوپ مشاهده می شود. به طور کلی می توان از یک ولت متر دیجیتالی که به صورت موازی به دستگاه اسیلوسکوپ متصل شده، جهت ثبت مقایر حداکثر و حداقل ولتاژ در شرایط یکسان به جای مقادیر P_{max} و P_{min} استفاده کرد. بنابراین به جای استفاده از P_{max}/P_{min} از نسبت $S=V_{max}/V_{min}$ استفاده می شود.

نتایج

نتایج مربوط به میزان جذب صوت نمونه های تولید شده در تراکم های مختلف برای نمونه های یک لای و دو لای در شکل های ۳ تا ۶ ارائه شده است.



شکل ۳- ضریب جذب نمونه های با طرح ساتن در تراکم های مختلف (یک: لا: نمودار آبی و دو: لا: نمودار قرمز)



شکل ۴- ضریب جذب نمونه های با طرح تافته در تراکم های مختلف (یک: لا: آبی و دو: لا: قرمز)

همان طور که در نمودارها مشاهده می شود در طرح بافت های تافته و ریپس در تراکم پودی ۲۰، در طرح بافت ساتن در تراکم پودی ۲۳ و در طرح بافت سرزده شیب دار، در تراکم پودی ۲۶ در سانتیمتر نمونه های دو لای ضریب جذب بیشتری دارند اما در سایر تراکم ها (یعنی در ۷۵ درصد موارد) ضریب جذب نمونه های یک لای بیشتر و یا برابر با ضریب جذب صوت نمونه های دو لای بوده است. نتیجه حاصل بیانگر این است که در تراکم های پایین تاثیر ضخامت ناشی از فرایند دولاکردن اثر غالب است؛ اما با افزایش تراکم، اثر ضخامت کمتر شده و تاثیر افزایش تراکم عامل موثر بر میزان جذب صوت می شود.