

## بررسی تاثیر فرایند شستشو بر رفتار الکتریکی پارچه‌های تار-پودی عمل کننده به عنوان

### حسگر کششی

محسن شنبه\* - الهه ناعم - علی آقایی - کیوان نادری

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی نساجی - کدپستی ۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶

#### چکیده

در این تحقیق تاثیر فرایند شستشو بر خصوصیات الکتریکی پارچه‌های تار-پودی حاوی نخهای رسانا بررسی شده است. جنس نخهای رسانا پنبه/پلی استر/فولاد بوده و از آنها به همراه نخهای ویسکوز به عنوان نخ پود استفاده شد. درصد الیاف بریده فولاد در ساختمان نخ ۴۰ درصد و نمره نخ رسانا ۲۰ انگلیسی بود. پارامترهای فرایند شستشو شامل بررسی تعداد سیکل‌های شستشو و همچنین تاثیر استفاده از دترجنت بود. با توجه به استفاده از این پارچه‌ها به عنوان حسگر کششی، خصوصیات الکتریکی نمونه‌ها در اثر بارهای سیکلی مورد بررسی قرار گرفت. در واقع ویژگی بارز این حسگر تغییر مقاومت الکتریکی آنها متناسب با میزان و روند تغییر طول نمونه است؛ که از این روند جهت بررسی نوع و روند تغییر شکل بخشهایی که منسوج بر روی آن قرار می‌گیرد، مثل بدن انسان، استفاده می‌شود. نتایج حاصل نشان داد که فرایند شستشو تاثیر منفی و محسوسی بر روی رفتار الکتریکی پارچه‌های طراحی شده به عنوان حسگر کششی با استفاده از نخهای رسانا ندارد. این ویژگی به عنوان یک پارامتر مثبت این حسگرها به شمار می‌آید، به گونه‌ای که قابلیت استفاده مجدد و طولانی مدت به آن می‌دهد.

**واژه‌های کلیدی:** پارچه تار-پودی - نخهای رسانا - بارهای سیکلی - فرایند شستشو.

#### مقدمه

منسوجات بر پایه الکترونیک در حال توسعه و پیشرفت می‌باشند و به ما این اجازه را می‌دهند که اطلاعات، صوت، تصویر و انرژی را بوسیله یک لباس یا منسوج انتقال دهیم. برای توسعه و ساخت منسوجات الکترونیک از مواد رسانایی استفاده شده که در کاربردهای دیگر غیر نساجی موفقیت‌آمیز بوده است. با توجه به اینکه تولید وسایل الکترونیکی و منسوجات دو بخش کاملاً متفاوت از صنعت می‌باشند، برای ساخت و توسعه منسوجات الکترونیک باید دو صنعت کاملاً متفاوت با هم ترکیب و مخلوط گردند. از مواد رسانایی که برای تبدیل منسوجات سنتی به یک منسوج هادی جریان الکتریکی سبک وزن و مطلوب به کار می‌روند، به الیاف فلزی و نوری، رشته‌های رسانا، پوشش‌های رسانا و جوهرهای رسانا می‌توان اشاره نمود.

یکی از کاربردهای مواد رسانا طراحی منسوج با استفاده از آنها و عملکرد آن به عنوان یک حسگر می‌باشد. حسگرهایی که به لباس‌های الکترونیک متصل می‌شوند، وسایل الکترونیکی هستند که می‌توانند سیگنال‌ها و محرک‌ها را دریافت و به آنها پاسخ بدهند. حسگرها این امکان را به منسوج می‌دهند که با توجه به موقعیت و فعالیت جاری کاربر، عمل کند. همچنین برای نشان دادن و

کنترل علائم حیاتی وقتی که این علائم از یک محدوده اطمینان بگذرد، از حسگرها می‌توان استفاده کرد.

روش‌های مختلفی جهت طراحی منسوجات الکترونیک عمل کننده به عنوان حسگر وجود دارد که از آن جمله به استفاده از نخهای رسانا و یا استفاده از پوششهای رسانا بر روی منسوج می‌توان اشاره کرد. هرچند که طراحی منسوجات عمل کننده به عنوان حسگر سابقه زیادی ندارد ولی تحقیقات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است [۱ و ۲].

هدف از این تحقیق طراحی حسگرهای کششی تار-پودی با استفاده از نخهای رسانا حاوی الیاف فولاد مخلوط شده با پنبه و پلی استر می‌باشد. سپس رفتار الکتریکی آنها در اثر بارهای دوره‌های بررسی شد و در نهایت تاثیر فرایند شستشو بر روی خاصیت الکتریکی و حساسیت آنها بررسی گردید.


#### تجربیات

##### آماده سازی نمونه


جهت تولید حسگرهای کششی از روش بافندگی تار-پودی استفاده شد. جنس نخهای تار پلی استر/پنبه رینگ، نمره نخ ۳۰/۲ انگلیسی، تراکم تار ۳۳ در سانتیمتر و طرح بافت سرژه (۲/۱) بود. جهت ایجاد خاصیت الکتریکی از نخهای رسانای حاوی الیاف بریده فلزی فولاد با ظرافت ۸ میکرون استفاده شد. در واقع الیاف فوق با الیاف پنبه و پلی استر مخلوط شده بودند. درصد الیاف فولاد در ساختمان نخ ۴۰ درصد و دانسیته خطی نخ ۲۰ انگلیسی بود. در ادامه جهت تولید پارچه، نخهای فوق به عنوان نخ پود و در ترکیب با نخ ویسکوز به صورت یک درمیان و در تعداد های ۴ تا ۱۲ نخ استفاده شد. در مجموع ۵ نمونه مختلف تولید شد. تراکم پودی نمونه‌های بافته شده نیز ۱۴ در سانتیمتر در نظر گرفته شد. جهت بررسی تاثیر فرایند شستشو، شستشوی نمونه‌ها در شرایط مختلف از قبیل ۱ و ۳ بار شستشو و با استفاده و بدون استفاده از دترجنت صورت گرفت. دمای فرایند شستشو ۶۰ درجه و زمان شستشو یک ساعت در نظر گرفته شد. نسبت L:R، ۱ به ۳۰ و یک گرم در لیتر دترجنت در نظر گرفته شد. دترجنت موداستفاده نیز غیر یونی (Serawash, Dyestar) بود.

##### آزمایش نمونه

جهت اندازه گیری خصوصیات الکتریکی نمونه‌های طراحی شده، یک مدار الکترونیک طراحی شده و نمونه بافته شده با ابعاد مشخص به عنوان جزئی از مدار در نظر گرفته شد. در شکل ۱ نمای شماتیک سیستم طراحی شده جهت بررسی و تغییرات مقاومت الکتریکی نمونه‌های بافته شده در اثر تغییر طول نشان داده شده است. نمونه مور نظر با استفاده از دستگاه اندازه گیری خصوصیات کششی زوییک که با نرخ ثابت از دپاد طول کار می‌کند، تحت بارهای



شکل ۲- نمودار تغییرات ولتاژ در برابر زمان نمونه حاوی ۱۲ نخ رسانا، قبل از شستشو



شکل ۳- نمودار تغییرات ولتاژ در برابر زمان نمونه حاوی ۱۲ نخ رسانا، بعد از ۳ بار شستشوبدون استفاده از درجنت

#### نتیجه گیری


در این تحقیق تغییرات مقاومت پارچه‌های تار-پودی بافته شده از نخ‌های رسانا پس از فرایند شستشو مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی به هنگام مقاومت پارچه بافته شده به عنوان حسگر کششی یک مدار الکترونیک طراحی شد و منسوج رسانا جزئی از آن در نظر گرفته شد. نمونه‌های بافته شده قبل و پس از فرایند شستشو تحت بارهای سیکی قرار گرفته و تغییرات مقاومت آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با استفاده از منحنی تغییرات مقاومت یا ولتاژ خروجی نمونه در بارهای سیکی، می‌توان تعداد بارهای سیکی اعمال شده را بررسی و شمارش کرد.

#### مراجع

- Guo, L., Berglin, L., Mattila, H., "Textile Strain Sensors Characterization- sensitivity, linearity, stability and hysteresis", Nordic Textile Journal, No.2(2010), pp. 51-63.
- Guo, L., Berglin, L., Mattila, H., "Improvement of electro-mechanical properties of strain sensors made of elastic-conductive hybrid yarns", Textile Research Journal, Vol.82, No.19(2012), pp.1937-1942.
- Schwarz, A., Kazani, I., Cuny, L., "Comparative study on the mechanical properties of elastic, electro-conductive hybrid yarns and their input materials", Textile Research Journal, Vol.81, No.16 (2011), pp.1713-1723.

سیکی کششی قرار گرفته و به صورت به هنگام و با قراردادن نمونه در مدار الکترونیک، تغییرات ولتاژ خروجی از نمونه به عنوان معیاری از تغییرات مقاومت نمونه در اثر تغییر طول ثبت شد. در ادامه نمودار تغییرات ولتاژ خروجی نمونه در برابر زمان رسم شد. مطابق شکل ۱، در مدار الکتریکی به دو انتهای حسگر که با یک مقاومت مناسب سری شده است، یک اختلاف پتانسیل اعمال می‌شود. بنابر قانون اهم اختلاف پتانسیل دو انتهای حسگر با مقاومت آن متناسب خواهد بود. این ولتاژ به پردازنده اصلی فرستاده می‌شود. در پردازنده اصلی مدار، ولتاژ ورودی از حالت آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود. تغییرات ولتاژ در این مدار بر اساس رابطه‌ی ۱ به دست می‌آید. که در این رابطه،  $R_C$ ، مقاومت ثابت  $R_V$ ، مقاومت پارچه حاوی جزء رسانا،  $V_0$  ولتاژ ورودی برابر ولت و  $V_{out}$  ولتاژ خروجی است که اندازه گیری می‌شود.

$$V_{out} = \left( \frac{R_x}{R_V + R_C} \right) V_0 \quad (1)$$



شکل ۱- نمای شماتیک سیستم استفاده شده جهت ثبت تغییرات مقاومت و ولتاژ خروجی از پارچه رسانا

جهت تعیین شرایط اعمال بارهای سیکی، خصوصیات کششی و به عبارتی استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی پارچه‌های بافته شده بر اساس استاندارد ASTM-D2256 تعیین شد. بر اساس نتایج حاصل، نرخ ازدیاد طول نمونه در بارهای سیکی ۵ میلیمتر در نظر گرفته شد. سرعت اعمال بارهای سیکی ۵۰ میلیمتر بر دقیقه و تعداد سیکل بارگذاری ۵ بار انتخاب شد.

#### نتایج

خصوصیات الکتریکی و تغییرات مقاومت الکتریکی نمونه های بافته شده قبل و پس از فرایند شستشو اندازه گیری و رسم شد. در شکل‌های ۲-۳ روند تغییرات مقاومت الکتریکی نمونه حاوی ۱۲ نخ رسانا در جهت پود، قبل و پس از فرایند شستشو نشان داده شده است. نتایج حاصل نشان داد که فرایند شستشو بر روی خصوصیات الکتریکی نمونه تاثیر محسوسی نداشته و منسوج رسانا همچنان در مقابل اعمال بارهای سیکی دچار تغییرات منظم در مقدار مقاومت و به عبارت دیگر ولتاژ خروجی می‌شود. در واقع روند حاصل از تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به زمان نشان دهنده تعداد دفعات اعمال بارهای سیکی به نمونه است. این روند نشان دهنده قابلیت استفاده از نمونه فوق به عنوان حسگر کششی می‌باشد و عدم تغییر خواص آن پس از فرایند شستشو در حالات مختلف نشان دهنده‌ی کارایی و طول عمر آن پس از این فرایند است.